

		SCHEDA ARTICOLO			N° PSQ 008/06 Edizione 01 Rev.03 Data em. 20/05/2010	
Data : 01/07/2024		RC:	66	Articolo: <u>TEMPOTEST HOME SHEER</u>		Scheda nr. 226
CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMALE CARATTERISTIQUES		UNITA' DI MISURA UNIT MASSEINHEIT UNITÉ		RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULT ERGEBNISSE RESULTAT		NORME
Altezza pezza / Width Stückbreite/Hauteur pièce		cm		316		
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids tissu		gr/m ²		120(+/-5%)		
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition		%		100% FILATO ACRILICO PER OUTDOOR		
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon arc fading lamp test: Lichtechtheit der Farben bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:				grado 4/5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi degree 4/5 after 1000 hour of exposure on the grey scale Stufe 4/5 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung degré 4/5 sur l'échelle des gris après 1000 heures d'exposition		UNI EN ISO 105 – B04
Ritiri al lavaggio in acqua 30°C Shrinkage water 30°C Eingang bei Reinigung mit Wasser 30°C Rétrécissement après lavage en eau 30°C				Ordito/Warp Kette/Chaine	Trama/Weft Schuß/Trame	
				-0,5%	-1%	
Finissaggio: Finishing: Ausrüstung: Finissage:	Idrorepellente con trattamento PFAS free Water-repellent with PFAS freefinishing, Wasserbstossend, mit PFAS free Ausrüstung. Repoussant à l'eau avec finissage PFAS free					
Manutenzione:/Maintenance:/ Reinigungs und Pflegeanleitung:/ Entretien:						
    						
Non strizzare o torcere / do not twist or wring / ne pas essorer ou tordre / no estrujar o torcer / nicht auswringen Non stirare a vapore / do not steam iron / nicht mit dem dampfbugeleisen bugeln / ne pas repasser a la vapeur / no planchar al vapor						