

		SCHEDA ARTICOLO				N° PSQ 008/06 Edizione 01 Rev.03 Data em. 20/05/2010	
Data : 01/07/2024		R.C.	65	Articolo: TEMPOTEST HOME Strutture Disegno: Michelangelo 50964			Scheda nr. 204
CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMALE CARACTERISTIQUES		UNITA' DI MISURA UNIT MASSEINHEIT UNITÉ		RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULT ERGEBNISSE RESULTAT			NORME
Altezza pezza / Width Stückbreite/Hauteur pièce		cm		145 (+/-3)			UNI EN 1773/98
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids tissu		gr/m²		360(+/-5%)			UNI EN 5114/82
Armatura/Weave Gewebebindung/Armure				RATIERE			
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition		%		100% FILATO ACRILICO PER OUTDOOR			
Carico alla rottura / Breaking load Reißfestigkeit / Charge de rupture		N		Ordito/Warp /Kette/Chaîne	1.900	Trama/Weft Schuß/Trame	1.600
Allungamento a rottura / Extensibility Höchstzugkraftdehnung /Allongement à rupture		%		Ordito/Warp /Kette/Chaîne	30	Trama/Weft Schuß/Trame	30
Lacerazioni/ Tear strength		N		Ordito/Warp /Kette/Chaîne	246	Trama/Weft Schuß/Trame	273
Martindale		N°cicli/N°cycles Touren/N°cycles		13.000			UNI EN ISO 12947-2
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon are fading lamp test: Lichtechtheit der Farben bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:				grado 7/8 – 8 scala dei blu grado 4/5-5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi 7/8 – 8 degree blue scale degree 4/5-5 after 1000 hour of exposure on the grey scale Stufe 7/8 – 8 Blauskala Stufe 4/5-5 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung degré 7/8 – 8 sur l'échelle des bleu degré 4/5-5 sur l'échelle des gris après 1000 heures d'exposition			UNI EN ISO 105 – B04
Ritiri al lavaggio in acqua 30°C Shrinkage water 30°C Eingang bei Reinigung mit Wasser 30° Rétrécissement après lavage en eau 30°C					Ordito/Warp Kette/Chaîne	Trama/Weft Schuß/Trame	
					1%	1%	
Manutenzione: Maintenance: Reinigungs- und Pflegeanleitungen: Entretien:		    					
Finissaggio: Finishing: Ausrüstung: Finissage:		Idrorepellente con trattamento PFAS free Water-repellent with PFAS freefinishing, Wasserbstossend, mit PFAS free Ausrüstung. Repoussant à l'eau avec finissage PFAS free					
Avvertenze: a causa della particolare costruzione del tessuto e per il fatto che il filato acrilico è ottenuto da fibra corta, in funzione dell'uso si può osservare la formazione di pelo. Warning: due to the particular fabric construction and to the acrylic yarn obtained by a short fibre, it is possible to see formation of minutes hair depending of the relative use. Warnung: wegen der besonderen Stoffkonstruktion und da das Acrylgarn aus einer kurzen Faser erhalten wird, kann man aus Gebrauch Bildung von winzig kleinem Haar bemerken. Avertissement : etant donné la construction particulière du tissu et compte tenu que le fil acrylique est obtenu à partir d'une courte fibre, on peut observer la formation de poil en fonction de son usage.							

