

		SCHEDA ARTICOLO			N° PSQ 008/06 Edizione 01 Rev.03 Data em. 20/05/2010	
Data : 01/07/2024		R.C.	70	Articolo: TEMPOTEST HOME Strutture Disegno: Raffaello 50965		Scheda nr. 205
CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMALE CARACTERISTIQUES		UNITA' DI MISURA UNIT MASSEINHEIT UNITÉ		RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULT ERGEBNISSE RESULTAT		NORME
Altezza pezza / Width Stückbreite/Hauteur pièce		cm		145 (+/-3)		
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids tissu		gr/m ²		380(+/-5%)		
Armatura/Weave Gewebebindung/Armure				RATIERE		
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition		%		100% FILATO ACRILICO PER OUTDOOR		
Martindale		N°cicli/N°cycles Touren/N°cycles		26000		UNI EN ISO 12947 – 2
Pilling al martindale		N°cicli/N°cycles Touren/N°cycles		Valore Medio 4 A 2. 000 cicli		UNI EN ISO 12945 - 2
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon arc fading lamp test: Lichtechtheit der Farben bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:				grado 7/8 – 8 scala dei blu grado 4/5-5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi 7/8 – 8 degree blue scale degree 4/5-5 after 1000 hour of exposure on the grey scale Stufe 7/8 – 8 Blauskala Stufe 4/5-5 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung degré 7/8 – 8 sur l'échelle des bleu degré 4/5-5 sur l'échelle des gris après 1000 heures d'exposition		UNI EN ISO 105 – B04
Finissaggio: Finishing: Ausrüstung: Finissage:		Idrorepellente con trattamento PFAS free Water-repellent with PFAS freefinishing, Wasserbstossend, mit PFAS free Ausrüstung. Repoussant à l'eau avec finissage PFAS free				
Ritiri al lavaggio in acqua 30°C Shrinkage water 30°C Eingang bei Reinigung mit Wasser 30° Rétrécissement après lavage en eau 30°C				Ordito/Warp Kette/Chaine	Trama/Weft Schuß/Trame	
				1%	1%	
Manutenzione: Maintenance: Reinigungs- und Pflegeanleitungen: Entretien:		    				