

		SCHEDA ARTICOLO				N° PSQ 008/06 Edizione 01 Rev.03 Data em. 20/05/2010	
Data : 01/07/2024		RC: 50	Articolo: <u>TEMPOTEST HOME T.U./RIGATO</u> <u>DOUBLE & SOFT</u>				Scheda nr. 138
CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMÄLE CARATTERISTIQUES		UNITA' DI MISURA UNIT MAß EINHEIT UNITÉ	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULT ERGEBNISSE RESULTAT				NORME
Altezza pezza / Width Stückbreite/Hauteur pièce		cm	304				UNI EN 1773/98
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids tissu		gr/m ²	270 (± 5%)				UNI EN 5114/82
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition		%	100% Fibra Acrilica outdoor tinta in massa				
Carico alla rottura / Breaking load Reißfestigkeit / Charge de rupture		N	Ordito/Warp /Kette/Chaine	1.700	Trama/Weft Schuß/Trame	800	UNI EN ISO 13934 – 1
Allungamento/Elongation Bruchdehnung/Allongement		%	Ordito/Warp /Kette/Chaine	32,0	Trama/Weft Schuß/Trame	20,5	
Tenuta alla cucitura / Sewing (resistance) / Nahtwiderstand / Resistance à la couture		mm	Ordito/Warp /Kette/Chaine	180N 4	Trama/Weft Schuß/Trame	180N 3	UNI EN ISO 13936-2
Usura Martindale / Abrasion (Martindale) / Scheuerfestigkeit / Usure Martindale		N° cicli / N° cycles Touren / N° cycles	Valore medio 17. 000				UNI EN ISO 12947 – 2
Pilling al martindale		N° cicli / N° cycles Touren / N° cycles	Valore Medio 4 A 2. 000 cicli				UNI EN ISO 12945 - 2
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon fading lamp test: Lichtechtheit der Farbe bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:			grado 7/8 – 8 scala dei blu grado 4/5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi 7/8 – 8 degree blue scale degree 4/5 after 1000 hour of exposure on the grey scale Stufe 7/8 – 8 Blauskala Stufe 4/5 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung degré 7/8 – 8 sur l'échelle des bleu degré 4/5 sur l'échelle des gris après 1000 heures d'exposition				EN ISO 105 – B04
Ritiri al lavaggio in acqua 30°C Shrinkage water 30°C Eingang bei Reinigung mit Wasser 30° Rétrécissement après lavage en eau 30°C			%	Ordito/Warp Kette/Chaine	Trama/Weft Schuß/Trame		
Finissaggio: Finishing: Ausrüstung: Finissage:			Idrorepellente con trattamento PFAS free Water-repellent with PFAS freefinishing, Wasserbstossend, mit PFAS free Ausrüstung. Repoussant à l'eau avec finissage PFAS free				
Manutenzione:/Maintenance:/ Reinigungs und Pflegeanleitung:/ Entretien:							
    							
Non strizzare o torcere / do not twist or wring / ne pas essorer ou tordre / no estrujar o torcer / nicht auswringen Non stirare a vapore / do not steam iron / ne pas repasser à la vapeur / nicht mit dem dampfbügeleisen bügeln							